

CIMENTO MASSAFORT

Dados da empresa:**Nome:** Cimenfort Industrial, LDA**Endereço:** Est. Nacional Nº 100 - Km-27 – bairro da Taca – Benguela**Telemóvel:** (+244) 943099173**Identificação e características do Produto:****Produto:** Cimento pronto para reboco Massafort**Categoria:** CS IV**Característica:** Produto comercializado em saco de 25 kg de polipropileno**Rendimento (m²):** 1 saco de Massafort cobre 0,74m² (com 1,5 cm de espessura)**Densidade:** 1580 kg/m³**Umidade:** < 0,1 %**Composição média do produto para formulação da aplicação:**

Ponto de controle	Resultado médio	Referência EN 1015
Granulometria (mm)	< 1,2	EN 1015-1
Água amassadura (%)	14-16	EN 1016-3
Ar contido (%)	19- 25	EN 1015-7
Massa volumica (kg/m ³)	1550- 1750	EN 1015-10
Absorção de água por capilaridade (kg/m ² .min0,5)	≤ 0,15	EN 1015-18
Consistência (mm)	150	EN 1015-3
Aderência pós ciclos de cura (N/mm ²)	≥ 0,3	EN 1015-12
Resistencia a flexão R28 (Mpa)	1,5 -2,7	EN 1015-11
Resistencia a compressão R28 (Mpa)	≥ 6	EN 1015-11

Departamento de Controle de Qualidade