

CIMENTO SUPER KANAWA 42,5R**Dados da empresa:****Nome:** Cimenfort Industrial, LDA**Endereço:** Est. Nacional Nº 100 - Km-27 – bairro da Thaka – Benguela**Telemóvel:** (+244) 943099173**Identificação e características do Produto:****Produto:** Cimento Super Kanawa**Classe:** CEM II/AM S-L 42,5R**Característica:** Produto comercializado em embalagem de 50kg, Cisterna ou Big Bag**Densidade:** 980 kg/m³**Humidade:** < 0,2 %

Ponto de controle	Referência EN 197-1
Resistência a compressão a 2 dias (R2)	≥20,0 MPa
Resistência a compressão a 7 dias (R7)	n.a
Resistência a compressão a 28 dias (R28)	≥42,5 MPa
Desvio padrão da R28	≤1,50 MPa
Tempo de Início de Presa (IP)	≥60 min
Expansibilidade	≤10,0 mm
Perda ao fogo (PF)	n.a
Teor de sulfatos (em SO ₃)	≤4,00 %
Teor de cloretos (Cl ⁻)	≤0,10 %
Resíduo retido peneira mesh 200	n.a
Resíduo retido peneira mesh 400	c.i
Blaine (cm ² /g)	c.i

n.a – não aplicável

c.i – controle interno na produção